

## Windlichter in Spitzenoptik



### Ein Traum in Weiß...

Tagsüber zaubert diese Tischdekoration ein modernes Ambiente und abends tauchen die Windlichter den Raum in ein stimmungsvolles Licht. Dekoratives Relief und ein edler Silberglanz lassen diese Windlichter aus transparentem FIMO wie kostbare Antiquitäten wirken. Diese Tischdekoration ist ganz leicht selbst herzustellen und lässt ihr Fest in romantischem Licht erstrahlen.

### FIMO Einkaufsliste / Materialübersicht



## Windlichter in Spitzenoptik

Platz für Ihre Notizen

### Sie benötigen diese STAEDTLER-Artikel:

Produkt	Farbe	Art. Nr.	Anzahl	✓
FIMO effect	transluzent	8020-014	1	
Acryl Roller	--	8700 05	1	
Clay machine	--	8713	1	
Cutter	--	8700 04	1	
FIMO Accessoires Metallpulver	Silber	8708 BK	1	
Grind'n polish Set	--	8700 08	1	
FIMO Accessoires Glanzlack	--	8704 01BK	1	

Weiter wird gebraucht: glatte Arbeitsunterlage (Glas oder Keramik), Trinkgläser, Spitzendeckchen

### Materialübersicht



Unsere Produkte finden Sie im gut sortierten Fachhandel. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Hotline unter 0911 - 93 65-888.

**Viel Spaß beim Gestalten!**

## Arbeitsanleitung für Windlichter in Spitzenoptik



1

FIMO effect transluzent weichneten und mit dem Acryl-Roller oder der Clay machine flach ausrollen.



2

Das Windlicht mit der ausgewalzten Platte umhüllen und dabei mit dem Finger von innen nach außen Luftblasen austreichen.

Das oben und unten am Glas überstehende FIMO mit dem Cutter abschneiden. Nun die Modelliermasse mit dem Finger oben am Glasrand gleichmäßig andrücken, den seitlichen Rand schließen.



3

Das Spitzendeckchen nach Wunsch auf dem Glas platzieren. Nun mit dem Acryl-Roller rundum mit leichtem Druck darüber rollen, so dass sich das Muster des Deckchens in die Modelliermasse einprägt.

Das Deckchen vorsichtig abziehen.

**Tipp:** Angefangene Arbeiten und Materialreste können in einem geschlossenen Plastikbeutel oder in einem luftdichten Gefäß z.B. Plastikdose oder Glas aufbewahrt werden.

## Arbeitsanleitung für Windlichter in Spitzenoptik

4



Mit dem Finger das silberne Metallic-Pulver auf die erhabenen Stellen vorsichtig aufwischen.

Dabei darauf achten, dass das Metallic-Pulver nur auf den erhabenen Stellen haften bleibt und die Vertiefungen ausgespart werden. Dann das Windlicht 30 Minuten bei 110°C im Backofen härten.

Durch das Härten im Backofen wird das FIMO transluzent. Nach dem Auskühlen, die Kanten und Oberflächen mit dem in Wasser angefeuchteten Schleifschwamm fein schmirgeln.

Abschließend das ganze Windlicht zum Schutz mit dem Glanzlack lackieren.

